

使いやすさを追求した酸化重合乾燥性及び耐摩擦性を追及したインキ

## ベストワン 特殊紙用

最近の枚葉印刷は、高品質化、多様化、小ロット化、短納期化が強く求められております。このため、枚葉印刷に使用される印刷用紙が多様化し、汎用インキでは対応できない特殊な印刷用紙が増えており、印刷現場において、乾燥不良や溶剤マイグレーション(裏ゴースト)の発生、作業能率の低下などさまざまなトラブルが発生しています。

また、地球環境保全を重視する企業が増えてきており、印刷物を作成するに当たって植物油インキを指定するケースが増えております。

このような枚葉印刷の状況に対して、酸化重合乾燥性及び耐摩擦性を強化しました『ベストワン 特殊紙用』をご用意致しました。乾燥性、作業性、溶剤マイグレーション耐性のある『ベストワン 特殊紙用』を選択してご使用下さい。

### ◎適用印刷物

1. ダル調・マット調の塗工紙、嵩高塗工紙、その他吸油性の劣る各種特殊紙や乾き切りの遅い一般印刷用紙、コートタイプの合成紙の印刷に適しています。  
(注:一部合成紙は、『ベストSPインキ』しか使用できないので注意が必要です。)
2. マットOPニス、マット墨、シルバー、墨ベタ等の印刷物で、インキ中の溶剤による溶剤マイグレーション(裏ゴースト)が発生しやすい印刷物の場合は、初刷り印刷からこの特殊紙用インキを使用することにより、防止できます。
3. ドライダウンを防止したいときに使用して下さい。
4. 耐摩擦性が必要な印刷物に適しています。マット塗工紙、嵩高塗工紙でさらに色落ちを防止するためには、風合いが損なわれないよう、弊社製「ベストドライ ラフグロスOPニス」を後刷りする事をお薦めします。
5. ラミネート加工やブリスターパック台紙など接着強度が必要な印刷物に適しています。
6. その他、当インキの適用用紙についてはお問い合わせ下さい。

★NLマーク:印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。

★植物油インキマーク:印刷インキ工業連合会が制定した「植物油インキマーク」使用許諾を得ています。

★エコマーク:(財)日本環境協会のエコマーク商品の認定を得ています。



- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。